

Leistungserklärung Nr. 10/2015

Produktname : **Sperrholz Buche durch und durch, Verklebungsklasse 1**

Kenncode : **20 20 11 22**

Vorgesehener Verwendungszweck: Für die Innenverwendung als nichttragende Bauteile im Trockenbereich

Hersteller : **DYAS.EU, a.s.**
Dukelských hrdinů 3653/1
695 58 Hodonín, Tschechische Republik

Identifikations-Nr. : 271 176 51

Betriebsstätte : Veselská 384, 687 24 Uherský Ostroh

System zur Bewertung : 4

Prüfungsanstalt : Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p.
Na Florenci 7-9
CZ 111 71 Praha

Notifizierte Stelle Nr. 1393
Autorisierte Stelle Nr.: 222

Die genannte notifizierte Stelle hat die Bestimmung der Formaldehydabgabe nach der Gasanalyse-Methode gemäß EN 717-2 durchgeführt.

Das Zertifikat Nr. 2374/14 wurde am 17. April 2014 ausgestellt und **das Produkt entspricht der Emissionsklasse E-1.**

1/2

DYAS.EU, a.s., Dukelských hrdinů 3653/1, 695 58 Hodonín,
Provozovna: Veselská 384, 687 24 Uherský Ostroh
IČO: 27117651, DIČ: CZ27117651, Fax: + 420 572 591 439, dyas@dyas.eu
Společnost je zapsaná v OR KS v Brně, oddíl B, vložka 4486, www.dyas.eu



Kvalita ve všech vrstvách - založeno 1930

www.dyas.eu


Erklärte Leistung :

Nr.	Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte Norm
1	Biegefestigkeit - längs	85,43 N/mm ²	EN 310 : 1993
	Biegefestigkeit - quer	53,73 N/mm ²	
2	Qualität der Verklebung f_v	$f_v \geq 1,0$ N/mm ²	EN 314-1 : 2004
4	Formaldehydabgabe	0,57 mg/m ² .h	EN 717 - 2 : 1994
5	Feuerreaktion außer Fußböden - dicke <9mm	F	EN 13986 : 2004
	Feuerreaktion außer Fußböden - dicke \geq 9mm	D-s2,d0	
	Feuerreaktion für Fußböden - dicke <9mm	F _{FL}	
	Feuerreaktion für Fußböden - dicke \geq 9mm	D _{FL} -s1	
6	Wasserdampfdurchlässigkeit - Diffusionswiderstandkoeffizient μ feucht	90	EN 13986 : 2004
	Wasserdampfdurchlässigkeit - Diffusionswiderstandkoeffizient μ trocken	220	EN 13986 : 2004
7	Luftschalldämmung - Frequenzbereich von 1 kHz bis 3 kHz	28 dB	EN 13986 : 2004
8	Schallabsorptionsgrad - Frequenzbereich von 250 Hz bis 500 Hz	0,1	EN 13986 : 2004
	Schallabsorptionsgrad - Frequenzbereich von 1 kHz bis 2 kHz	0,3	EN 13986 : 2004
9	Wärmeleitfähigkeit - λ	0,17 W/(m . K)	EN 13986 : 2004
10	Biologische Dauerhaftigkeit-Bedrohungsklasse	1	EN 335 : 2006
11	Gehalt an Pentachlorphenol	ist nicht festgetzt	EN 13986 : 2004

Die Leistung des Produkts Sperrholz Buche durch und durch Verklebungsklasse 1 entspricht der erklärten Leistung in der Tabelle.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller DYAS.EU,a.s.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von :



Radek Nejeschleba
Direktor

In Uherský Ostroh, 1. April 2015

DYAS.EU, a.s., Dukelských hrdinů 3653/1, 695 58 Hodonín,
Provozovna: Veselská 384, 687 24 Uherský Ostroh
IČO: 27117651, DIČ: CZ27117651, Fax: + 420 572 591 439, dyas@dyas.eu
Společnost je zapsaná v OR KS v Brně, oddíl B, vložka 4486, www.dyas.eu



Kvalita ve všech vrstvách - založeno 1930

www.dyas.eu