

# Optische Sortierklassen Kantholz ÖHHU

## Fichte Tanne



	I	II	III
<b>Dimension</b>	von 3 m aufwärts lang; über 100 x 100 mm bzw. einer Querschnittfläche über 100 cm <sup>2</sup>	von 3 m aufwärts lang; über 100 x 100 mm bzw. einer Querschnittfläche über 100 cm <sup>2</sup>	von 3 m aufwärts lang; über 100 x 100 mm bzw. einer Querschnittfläche über 100 cm <sup>2</sup>
<b>Allgemeine Beschaffenheit</b>	gesund; nicht verdreht; praktisch buchsfrei; Tannenanteil maximal 10 %	gesund; nicht verdreht; praktisch buchsfrei; Tannenanteil maximal 10 %	gesund; nicht verdreht; praktisch buchsfrei; Tannenanteil maximal 10 %
<b>Äste</b>	zulässig: gesunde, festverwachsene Äste. wenn dadurch die Bruchfestigkeit nicht wesentlich vermindert wird;  bis zur Querschnittsdimension 120 x 120 mm; gesunde schwarze Äste bis 2 x 4 cm;  über 120 x 120 mm an einzelnen Stücken gesunde schwarze Äste bis 4 x 8 cm	zulässig	zulässig
<b>Harzgallen</b>	vereinzelt zulässig	zulässig	zulässig
<b>Risse</b>	ausgeschlossen: Ringschäle; zulässig: seichte Risse	zulässig	zulässig
<b>Kernröhre</b>	zulässig:	zulässig	zulässig
<b>Farbe</b>	blank	zulässig: Verfärbung (Rotstreif siehe Pilz- und insektenbefall)	zulässig: Verfärbung
<b>Pilz- und Insektenbefall</b>	keiner, praktisch frei von Rotstreif	keiner, jedoch an einzelnen Stücken leichter Rotstreif und vereinzelt kleine Fraßgänge zulässig	zulässig: harter Rotstreif und vereinzelt kleine Fraßgänge
<b>Krümmung</b>	keine	keine	keine
<b>Baumwalze</b>	keine (Scharfkantig)	zulässig: bis zu einem Fünftel der größeren Querschnittsabmessung - schräg gemessen -auf allen vier Kanten.	zulässig: doch das Stück muss auf allen vier Seiten auf der ganzen Länge von der Säge gestreift sein.